


RGF Certa Perfect Proof Datenblatt



RGF Certa Perfect Proof 200

Eigenschaften

- semimatt, PE-beschichtet, mikroporös
- FOGRA zertifiziert
- RGF-Certa Rückendruck
- sehr geringer Anteil an optischen Aufhellern
- sehr großer Farbraum

Verwendung

- Proof
- Foto

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---------------------|
| • Gewicht | 200g/m ² |
| • Stärke | 200µ |
| • Opazität | 95% |
| • Glanz (Tappi 75°) | 40% |
| • L*a*b* Papierweiß | 97,7 -0,5 -0,3 |
| • Lagerungsbedingung Temp. | 15°-30° C |
| • Lagerungsbedingung RH | 40% - 60% |

Abmessungen

- 17" (43,2 cm) x 30 m
- 24" (61,0 cm) x 30 m
- 44" (111,8 cm) x 30 m

RGF Artikel Nr.

- DD 21499
- DD 21500
- DD 21501

RGF Certa Perfect Proof 250

Eigenschaften

- semimatt, PE-beschichtet, mikroporös
- FOGRA zertifiziert
- RGF-Certa Rückendruck
- geringer Anteil an optischen Aufhellern
- sehr großer Farbraum
- universell einsetzbar

Verwendung

- Proof
- Foto
- Produktion

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---------------------|
| • Gewicht | 255g/m ² |
| • Stärke | 265µ |
| • Opazität | 97% |
| • Glanz (Tappi 75°) | 55% |
| • L*a*b* Papierweiß | 96,0 0,2 -2,7 |
| • Lagerungsbedingung Temp. | 15°-30° C |
| • Lagerungsbedingung RH | 40% - 60% |

Abmessungen

- 17" (43,2 cm) x 30 m
- 24" (61,0 cm) x 30 m
- 44" (111,8 cm) x 30 m

RGF Artikel Nr.

- DD 21502
- DD 21503
- DD 21504



Proof substrate | 23431



RGF CERTA
Perfect Proof



Proof substrate | 23431



RGF CERTA
Perfect Proof